

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>FT - 0209-05</b>
	<b>AZUFRE MICRONIZADO P300/100</b>	Rev. 01 Pág. 1 de 1

<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
<b>DETERMINACIÓN</b>	<b>Unidad</b>		<b>Observaciones</b>
Riqueza en azufre	%	98,5	Mínimo
Contenido en Cenizas	%	1,5	Máximo
Humedad	%	0,5	Máximo
Rechazo: Tamiz 80 micras	%	2	Máximo
Arsénico		Exento	
Telurio		Exento	
Selenio		Exento	
Limite almacenaje	Años	3	Máximo

## PRESENTACIÓN

Sacos de papel de válvula:  
Sacos por palet:  
Palets con film retráctil:

25 Kg; 10 Kg; 5 Kg; 1 Kg (saco aluminio)  
Depende del contenedor o camión  
20 (contenedor) o 24 (camión)



## TRANSPORTE

Nombre para el transporte:  
Carretera – ADR  
Nº Identificación:  
Número ONU  
Etiqueta:

AZUFRE (Sólido)  
4.1 GE III  
40  
1350  
4



Fecha de Revisión: febrero 2010

